

**VISCO - SCHUIMEN**  
VISCOELASTISCHE SCHUIMEN

Code	Kleur	Bruto Densiteit ( kg/m <sup>3</sup> )	Netto Densiteit DIN EN ISO 845 ( kg/m <sup>3</sup> )	Hardheid 40% DIN EN ISO 3386 - 1 ( kPa )	Maximale Uitrekking DIN EN ISO 1798 ( % )	Treksterkte DIN EN ISO 1798 ( kPa )	Veerkracht DIN EN ISO 8307 ( % )	Compressie set 50 %, 22 h, 70 °C DIN EN ISO 1856 ( % )	Wet Compressie Set RH 95 %, 22 h, 40 °C NFT 56 112 ( % )
VISCO 52 S	Geel	52	50	1,8	> 105	> 90	< 15	< 5	< 2
VISCO 52 M	Geel	52	50	2,4	> 110	> 105	< 15	< 5	< 2

Tel : +32 11 54 90 00

Fax: +32 11 54 90 70 E-mail [info@polypreen.com](mailto:info@polypreen.com)

De testresultaten zijn gemiddelde waarden waarop onze toleranties van toepassing zijn, wijzigingen voorbehouden.  
Toleranties afmetingen +- 2cm productie plus +- 2cm perswagentransport  
Leveringen perswagen pas te evalueren 48h na lossen

Februari 2019