

Code	Farbe	Brutto Raumgewicht (kg/m ³)	Netto Raumgewicht DIN EN ISO 845 (kg/m ³)	Stauchhärte 40 % DIN EN ISO 3386 - 1 (kPa)	Bruchdehnung DIN EN ISO 1798 (%)	Zugfestigkeit DIN EN ISO 1798 (kPa)	Ruckprall-Elastizität DIN EN ISO 8307 (%)	Druckverformungsrest 50 %, 22 h, 70 °C DIN EN ISO 1856 (%)	Wet Compression Set RH 95 %, 22 h, 40 °C NFT 56 112 (%)
161 y	Weiß	16	15	1,5	> 190	> 85	> 35	< 11	< 45
163	Weiß	16	15	2,6	> 140	> 120	> 35	< 10	< 50
183	Weiß	18	17	2,5	> 145	> 120	> 35	< 7	< 25
2025	Weiß	20	18	2,5	> 145	> 125	> 40	< 5,2	< 15
203	Weiß / Hell gelb	20	18	2,8	> 135	> 115	> 35	< 8	< 18
204 *	Hell blau / Hell gelb / Anthr	22	21	3,5	> 170	> 140	> 35	< 7	< 18
231	Weiß	23	21	1,7	> 210	> 100	> 50	< 7	< 10
233	Weiß	23	21	3,4	> 170	> 135	> 35	< 7	< 15
234	Weiß	23	21	4,5	> 125	> 140	> 35	< 6	< 20
245	Canary	24	22	6,5	> 75	> 200	> 30	< 15	< 50
251	Weiß	25	23	2,0	> 200	> 120	> 45	< 7	< 10
252	Hell Grau	25	23	2,7	> 135	> 100	> 40	< 8	< 25
253	Grau	25	23	3,7	> 135	> 120	> 35	< 7	< 15
254	Weiß / Hell Blau / Anthr.	25	23	4,5	> 105	> 140	> 35	< 7	< 25
273	Hell blau	27	25	3,8	> 145	> 135	> 40	< 7	< 10
281	Weiß	28	26	3,0	> 140	> 100	> 40	< 8	< 15
283	Weiß	28	26	4,0	> 145	> 140	> 40	< 7	< 10
293	Weiß / Grün	29	27	3,8	> 165	> 145	> 40	< 6	< 10
302	Weiß	30	28	3,0	> 160	> 120	> 40	< 7	< 12
304	Weiß	30	28	4,5	> 130	> 155	> 35	< 7	< 10
305	Weiß / Dunkelblau	30	28	6,0	> 95	> 165	> 35	< 7	< 11
306 FR z	Beige	30	28	7,0	> 75	> 160	> 30	< 8	< 20

Code	Farbe	Brutto Raumgewicht (kg/m³)	Netto Raumgewicht DIN EN ISO 845 (kg/m³)	Stauchhärte 40 % DIN EN ISO 3386 - 1 (kPa)	Bruchdehnung DIN EN ISO 1798 (%)	Zugfestigkeit DIN EN ISO 1798 (kPa)	Ruckprall-Elastizität DIN EN ISO 8307 (%)	Druckverformungsrest 50 %, 22 h, 70 °C DIN EN ISO 1856 (%)	Wet Compression Set RH 95 %, 22 h, 40 °C NFT 56 112 (%)
331	Weiß	33	31	3,0	> 185	> 120	> 45	< 6	< 10
351	Weiß	35	33	3,0	> 165	> 120	> 45	< 7	< 11
352	Hell Beige	35	33	3,8	> 190	> 150	> 45	< 6	< 10
353	Blau	35	33	4,1	> 175	> 145	> 45	< 6	< 9
354	Dunkelblau	35	33	5,0	> 130	> 175	> 40	< 6	< 9
355	Hell grün / Weiß	35	33	6,5	> 105	> 185	> 35	< 6	< 8
381	Weiß	38	36	2,9	> 180	> 110	> 45	< 6	< 10
401	Hell grün	40	38	2,9	> 180	> 120	> 50	< 6	< 10
403	Gelb	40	38	4,5	> 185	> 170	> 50	< 6	< 9
404	Weiß	40	38	5,5	> 145	> 180	> 40	< 6	< 9
405	Weiß	40	38	6,5	> 120	> 200	> 40	< 6	< 9
455 y	Weiß	45	38	7,5	> 120	> 200	> 40	< 6	< 9

Tel : +32 11 54 90 00

Fax: +32 11 54 90 70 E-mail info@polypreen.com

Die Prüfergebnisse sind Mittelwerte, die unser Toleranzen gelten, Änderungen vorbehalten.

Februar 2019

* SG 204 Anthrazit : Abweichungen bis + 5% bei Dichte möglich

y Sonderproduktion

z nur 203 x 246 cm

Toleranzen Abmessungen +/- 2 cm Produktion plus +/- 2 cm Pressezug Lieferungen

Pressezug Bewertung erst 48 Stunden nach dem Entladen