

Code	Couleur	Densité Brute ( kg/m <sup>3</sup> )	Densité Nette DIN EN ISO 845 ( kg/m <sup>3</sup> )	Résistance à la compression 40 % DIN EN ISO 3386 - 1 ( kPa )	Allongement à la rupture DIN EN ISO 1798 ( % )	Résistance à la rupture DIN EN ISO 1798 ( kPa )	Résilience DIN EN ISO 8307 ( % )	Déformation rémanente 50 %, 22 h, 70 °C DIN EN ISO 1856 ( % )	Wet Compression Set RH 95 %, 22 h, 40 °C NFT 56 112 ( % )
161 y	Blanc	16	15	1,5	> 200	> 85	> 35	< 11	< 45
163	Blanc	16	15	2,6	> 140	> 120	> 35	< 10	< 50
183	Blanc	18	17	2,5	> 145	> 120	> 35	< 7	< 25
2025	Blanc	20	18	2,5	> 145	> 125	> 40	< 5,2	< 15
203	Blanc	20	18	2,8	> 135	> 115	> 35	< 8	< 18
204 *	Cl. Blue / Cl. Jaune / Noir	22	21	3,5	> 170	> 140	> 35	< 7	< 18
231	Blanc	23	21	1,7	> 210	> 100	> 50	< 7	< 10
233	Blanc	23	21	3,4	> 170	> 135	> 35	< 7	< 15
234	Blanc	23	21	4,5	> 125	> 140	> 35	< 6	< 20
245	Canary	24	22	6,5	> 75	> 200	> 30	< 15	< 50
251	Blanc	25	23	2,0	> 200	> 120	> 45	< 7	< 10
252	Clair Gris	25	23	2,7	> 135	> 100	> 40	< 8	< 25
253	Gris	25	23	3,7	> 135	> 120	> 35	< 7	< 15
254	Blanc / Clair Blue / Antr.	25	23	4,5	> 105	> 140	> 35	< 7	< 25
273	Clair Blue	27	25	3,8	> 145	> 135	> 40	< 7	< 10
281	Blanc	28	26	3,0	> 140	> 100	> 40	< 8	< 15
283	Blanc	28	26	4,0	> 145	> 140	> 40	< 7	< 10
293	Blanc / Vert	29	27	3,8	> 165	> 145	> 40	< 6	< 10
302	Blanc	30	28	3,0	> 160	> 120	> 40	< 7	< 12
304	Blanc	30	28	4,5	> 130	> 155	> 35	< 7	< 10
305	Blanc	30	28	6,0	> 95	> 165	> 35	< 7	< 11
306 FR z	Beige	30	28	7,0	> 75	> 160	> 30	< 8	< 20

Code	Couleur	Densité Brute (kg/m <sup>3</sup> )	Densité Nette DIN EN ISO 845 (kg/m <sup>3</sup> )	Résistance à la compression 40 % DIN EN ISO 3386 - 1 (kPa)	Allongement à la rupture DIN EN ISO 1798 (%)	Résistance à la rupture DIN EN ISO 1798 (kPa)	Résilience DIN EN ISO 8307 (%)	Déformation rémanente 50 %, 22 h, 70 °C DIN EN ISO 1856 (%)	Wet Compression Set RH 95 %, 22 h, 40 °C NFT 56 112 (%)
331	Blanc	33	31	3,0	> 185	> 120	> 45	< 6	< 10
351	Blanc	35	33	3,0	> 165	> 120	> 45	< 7	< 11
352	Beige Clair	35	33	3,8	> 190	> 150	> 45	< 6	< 10
353	Blue	35	33	4,1	> 175	> 145	> 45	< 6	< 9
354	Bleu Foncé	35	33	5,0	> 130	> 175	> 40	< 6	< 9
355	Clair Vert / Blanc	35	33	6,5	> 105	> 185	> 35	< 6	< 8
381	Clair Vert	38	36	2,9	> 180	> 110	< 45	< 6	< 10
401	Clair Vert	40	38	2,9	> 180	> 120	> 50	< 6	< 10
403	Jaune	40	38	4,5	> 185	> 170	> 50	< 6	< 9
404	Blanc	40	38	5,5	> 145	> 180	> 45	< 6	< 9

Tel : +32 11 54 90 00

Fax: +32 11 54 90 70 E-mail [info@polypreen.com](mailto:info@polypreen.com)

Les résultats des tests sont des valeurs moyennes nos tolérances s'appliquent, sujet à changement.  
Tolérances dimensions +- 2cm productie plus +- 2cm transport camion presse  
Livraisons camion presse à évaluer que 48h après déchargement

**Fevrier 2019**

\* SG 204 Noir : déviations de + 5 % possibles à la densité  
y disponibilité limitée  
z seulement 203 x 246 cm