

**VISCO - SCHAUM**  
VISCO ELASTISCHER SCHAUM

Code	Farbe	Brutto Raumgewicht  ( kg/m <sup>3</sup> )	Netto Raumgewicht  DIN EN ISO 845  ( kg/m <sup>3</sup> )	Stauchhärte 40%  DIN EN ISO 3386 - 1  ( kPa )	Bruchdehnung  DIN EN ISO 1798  ( % )	Zugfestigkeit  DIN EN ISO 1798  ( kPa )	Ruckprall - Elastizität  DIN EN ISO 8307  ( % )	Druckverformungsrest 50 %, 22 h, 70 °C  DIN EN ISO 1856  ( % )	Wet Compression Set RH 95 %, 22 h, 40 °C  NFT 56 112  ( % )
VISCO 52 S	Gelb	52	50	1,8	> 105	> 90	< 15	< 5	< 2
VISCO 52 M	Gelb	52	50	2,4	> 110	> 105	< 15	< 5	< 2

Tel : +32 11 54 90 00

Fax: +32 11 54 90 70 E-mail [info@polypreen.com](mailto:info@polypreen.com)

Die Prüfergebnisse sind Mittelwerte, die unser Toleranzen gelten, Änderungen vorbehalten.  
Toleranzen Abmessungen +- 2 cm Produktion plus +- 2 cm Pressezug Lieferungen  
Pressezug Bewertung erst 48 Stunden nach dem Entladen

Februar 2019